DEUX plâtres, PLUSIEURS combinaisons de couleurs.

Utilisez ensemble GC Fujirock EP et GC Base Stone et choisissez-la ou les combinaisons qui présentent au mieux vos travaux et valorise votre Laboratoire.



GC Base Stone

Plâtre pour socle

Propriétés physiques

	Fluidité Elevée	THIXOTROPIE
P/l Ratio	26ml/100g	21ml/100g
Temps de mélange manuel	15 sec.	15 sec.
Temps de mélange sous vide	45 sec.	45 sec.
Temps de travail / temps de coulée	5 min.	4½ min.
Temps de prise	9 min.	7½ min.
Temps de retrait	Polysulfide / Vinylpolysiloxane - 40 min. Hybride Polyether/Polysiloxane - 40 min. Polyether - 40 min Alginate Hydrocolloide - 30 min.	
Expansion de prise (ISO/24h)	0.08%	0.08%
Résistance à la compression (ISO/1h)	45 Mpa	50 Mpa

Conditionnement
Pack de 15kg avec ouverture facile / fermeture facile avec couvercle en plastique. Protection hermétique contre l'humidité.

GC Fujirock EP

Plâtre dentaire de Type 4 pour die

Propriétés physiques

P/l Ratio	20ml/100g
Temps de mélange manuel	10 sec.
Temps de mélange sous vide	30-60 sec.
Temps de travail (minimum)	8 min.
Temps de prise	12 min.
Temps de retrait	Polysulfide / Vinylpolysiloxane - 40 min. Hybride Polyether/Polysiloxane - 40 min. Polyether - 40 min. Alginate Hydrocolloide - 30 min.
Expansion de prise (ISO/24h)	0.08%
Résistance à la compression (ISO/1h)	53 Mpa

Conditionnement
Pack 4 x 3kg avec ouverture facile / fermeture facile avec couvercle en plastique. Protection hermétique contre l'humidité.

Produits de laboratoire GC complémentaires

GC Stone Glaze

Liquide de finition et de lustrage de surface des modèles en plâtres GC Fujirock EP.

GC Multi-Sep

Séparateur cire/plâtre, plâtre/plâtre, composite/plâtre et cire/modèle galvanisé.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.
9 bis, Avenue de Bouton d'Or - BP 166
F - 94384 Bonneuil sur Marne Cedex
Tel. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.49.80.37.90
info@france.gceurope.com
www.france.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Benelux Office
Edisonbaan 12
NL - 3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00
Fax. +31.30.605.59.86
info@benelux.gceurope.com
www.benelux.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Swiss Office
Wilerstrasse 3
CH - 9545 Wängi
Tel. +41.52.366.46.46
Fax. +41.52.366.46.26
info@switzerland.gceurope.com
www.switzerland.gceurope.com

FIRST IS QUALITY

z L LF FR 5 26 05/05

GC Fujirock EP

GC Base Stone

Association parfaite

FIRST IS QUALITY

DEUX plâtres, UN standard de qualité

Utilisé pour tous types de travaux prothétiques, GC Fujirock EP est l'un des plâtres pour die de type 4 les plus populaires en Europe. Renommé pour sa « qualité GC » supérieure qui rend ce plâtre pour die agréable à travailler, il est désormais possible d'apprécier le même standard de qualité pour votre plâtre pour socle - avec GC Base Stone.

Développé par GC pour parfaitement s'adapter aux propriétés et caractéristiques de travail du GC Fujirock EP, GC Base Stone est un plâtre pour socle idéal pour les modèles d'arcade, modèles d'antagonistes et modèles d'études.

Les deux plâtres GC Fujirock EP et GC Base Stone peuvent être utilisés séparément. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, le standard de qualité commun aux deux plâtres, permet une combinaison optimale pour la réalisation aisée et rapide de superbes maîtres modèles. Chaque matériau se décline en différentes couleurs. Vous pouvez ainsi les combiner et offrir la meilleure présentation de votre travail et de votre Laboratoire.

GC Base Stone

Plâtre pour socle

Nombreuses indications
- Double viscosités sans modification des propriétés physiques. Utilisable pour un grand nombre d'indications:
  - Fluidité élevée pour socle d'arcade
  - Thixotropie optimale pour antagoniste et modèles d'étude.

Facile et rapide
- Viscosité facile à changer selon l'indication : modifier simplement le ratio poudre/liquide (de 21 à 26ml/100g de poudre)
  - Fluidité élevée pour socle d'arcade (facile à couler sans vibreur ni bulle d'air)
  - Consistance thixotropique optimale pour modèles antagonistes (excellentes propriétés de manipulation)

- Mouillabilité élevée pour un mélange plus aisé.
- Temps de mélange court.
- Temps de travail adapté.
- Temps de prise court.
- Temps de retrait court.

Stable & Résistant
Propriétés physiques optimisées pour moins de risque de casse pendant le retrait, grattage et fraisage ou sur articulateur.

Disponible en 3 couleurs
- Terracotta Red, Peach Yellow, Royal Blue.
- Choisissez la couleur qui représentera au mieux votre travail et votre Laboratoire.

GC Fujirock EP

Plâtre dentaire de Type 4 pour die

'Qualité supérieure GC'
- GC Fujirock EP et GC Base Stone sont tous les deux fabriqués selon les mêmes standards élevés de qualité et dans les nouvelles unités de productions localisées à Louvain, Belgique.

Expansion optimale compatible
- L'expansion du GC Fujirock EP correspond à celle du GC Base Stone - 0.08%.
- L'utilisation conjointe des matériaux vous offre une expansion optimale entre le socle et le maître-modèle.

Indications multiples
- Idéal pour la reproduction de tous types de travaux prothétiques.
- Compatible avec un large éventail de matériaux d'empreinte.

Facile et rapide
- Mouillabilité élevée pour un mélange plus aisé.
- Temps de prise court.
- A la fois fluide et thixotrope pour :
  - coulée aisée sans bulle d'air
  - excellentes propriétés de manipulation
- "Snap set" pour un temps de travail plus long et un temps de prise plus court.
- Temps de retrait court.

Précis et résistant
- Fluidité élevée pour la reproduction précise des détails les plus fins et thixotrope.
- Stabilité immédiate à haute pression pour un ajustage parfait des travaux prothétiques.
- Dureté initiale élevée :
  - dureté exceptionnelle des bords
  - moins de risque de casse pendant le retrait ou lors du grattage et fraisage.

Disponible en 6 couleurs
- Golden Brown, Pastel Yellow, Pearl White, Topaz Beige, Platinum Grey, Ebony Black.
- Choisissez la couleur qui représentera au mieux votre travail et votre Laboratoire.