

REBARON

SELF-CURING ACRYLIC FOR DIRECT REBASING

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

For the rebasing (relining) of acrylic dentures.

CONTRAINDICATIONS

In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE

1. PREPARATION

- a) Check the fit in the mouth using GC FIT CHECKER (II) or a thinly mixed alginate impression material.
- b) Mark the boundary between thick and thin layers using a round bur.
- c) Clean the contact surface thoroughly using pumice and water and abrade the area to be rebased. (Pressure relief holes may be drilled in areas of extensive undercuts).
- d) Protect the tooth and gingival areas of the denture with GC COCOA BUTTER, and apply local anaesthetic or glycerine to the patient's mucous membrane contact areas to prevent irritation.

2. MIXING

- a) The standard powder/liquid ratio is 1.5 g/1.0 cc, (half a measuring cup of powder to 1/3 of a syringe of liquid).

Note:

Excessive quantities of liquid can cause strong irritation.

3. REBASING

- b) Measure into the jar and mix for 20-30 seconds.
- c) 30 seconds after mixing, coat the mixture onto the denture and leave until the mixture has lost its sheen (1 minute 30 seconds).
- b) When the surface is dull, insert the denture into the mouth and make muscle trimming in the centric occlusal position.
- c) Wait at least 2 minutes before carefully removing the denture. Correct the periphery.
- d) Re-insert the denture in the mouth, and retain it in the centric occlusal position for about 2 minutes.

Note:

If the heat generated causes the patient discomfort, allow the denture to cure outside the mouth.

- e) REBARON will cure completely in about 9 minutes from start of mixing. Perform final correction and polishing using standard techniques.

STORAGE

Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life: 3 years from date of manufacture)

SHADES

No. 3 - Pink
No. 4 - Dark pink
No. 8 - Live pink
Pink X

PACKAGES

1. Bottle of 100 g powder.
2. Bottle of 100 g (104 mL) liquid.
3. 1-1 package : 100 g powder, 100 g (104 mL) liquid, plus accessories.

WARNING

1. The liquid is volatile and highly flammable. Close the bottle immediately after use and keep away from sources of ignition.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

Last revised : 08/2009

CE 0086

,"GC,"

MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724
TEL: +65 6546 7588

PRINTED IN JAPAN

REBARON

SELBSTHÄRTENDER KUNSTSTOFF FÜR DIREKTE
UNTERFÜTTERUNGEN

Nur zum Gebrauch durch den Zahnarzt für die empfohlenen
Indikationen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für die direkte Unterfütterung von Kunststoffprothesen.

KONTRAINDIKATIONEN

In seltenen Fällen reagieren Menschen empfindlich auf dieses Produkt. Wenn eine derartige Reaktion eintritt, das Produkt nicht mehr verwenden und einen Arzt konsultieren.

VERARBEITUNGSAUFLIEFTUNG

1. VORBEREITUNG

- a) Die Passung der Prothese im Mund mit GC FIT CHECKER (II) oder einem dünn angemischten Alginatabdrukmaterial überprüfen.
- b) Die Grenzen zwischen dünnen und dicken Schichten mit einer runden Fräse markieren.
- c) Mit Bimsstein und Wasser die Kontaktobерfläche sorgfältig reinigen und die zu unterfütternden Bereiche aufrauen.
- d) Zahne und gingivale Bereiche der Prothese mit GC COCOA BUTTER isolieren, und Glycerin auf die Schleimhaut des Patienten applizieren, um Irritation zu vermeiden.

2. ANMISCHEN

- a) Das Standard-Pulver/Flüssigkeitsverhältnis beträgt 1.5 g/1.0 cc (ein halber Messbecher Pulver zu 1/3 einer Flüssigkeitspipette). Beachte: Überschüssige Flüssigkeitsmengen können starke Irritationen hervorrufen.
- b) Flüssigkeit und Pulver in das Anmischgefäß geben und für 20-30 Sekunden mischen.

3. UNTERFÜTTERUNG

- a) 30 Sekunden nach dem Anmischen die Prothese mit der Mischung bedecken und solange belassen, bis die Mischung ihren Glanz verloren hat (1 Minute und 30 Sekunden).
- b) Wenn die Oberfläche matt wird, die Prothese im Mund einsetzen und Muskelbewegungen in der zentrisch, occlusalen Position durchführen.
- c) Vor dem Herausnehmen der Prothese 2 Minuten warten. Anschließend die Ränder korrigieren.
- d) Die Prothese in den Mund zurücksetzen und in der Schlussstellstellung für 2 Minuten verweilen. Beachte: Wenn dem Patient die Hitzeentwicklung Unbehagen bereitet, die Prothese außerhalb des Mundes aushärten lassen.
- e) REBARON ist 9 Minuten nach dem Anmischen komplett ausgehärtet. Letzte Korrekturen und Polieren in gewohnter Weise durchführen.

LAGERUNG

An einem kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
(Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum)

FARBEN

No. 3 - Rosa
No. 4 - Dunkelrosa *
No. 8 - Rosa geädert
Rosa X

ABPACKUNG

1. Flasche mit 100 g Pulver (Farben siehe oben).*
2. Flasche mit 100 g (104 mL) Flüssigkeit und Zubehör.*
3. 1-1 Packung: 100 g Pulver, 100 g (104 mL) Flüssigkeit und Zubehör.

ACHTUNG

1. Flüssigkeit ist flüchtig und höchst entflammbar. Flasche nach Gebrauch sofort verschließen und von Entzündungsquellen fernhalten.
2. Bei Augenkontakt, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

Zuletzt aktualisiert : 08/2009

REBARON

RESINE CHEMOPOLYMERISABLE POUR REBASAGE
DIRECTE

Ce produit est réservé à l'Art Dentaire selon les
recommandations d'utilisations.

INDICATIONS

Permet le rebasage direct en bouche.

KONTRAINDIKATIONEN

Dans de rares cas, ce produit peut entraîner chez certaines personnes une réaction allergique. Si tel est le cas, cessez tout usage du produit et consultez un médecin.

MODE D'EMPLOI

1. PRÉPARATION

- a) Vérifiez l'ajustage en bouche avec GC FIT CHECKER (II) ou un matériau d'empreinte alginate mélangé.
- b) Marquez la limite entre les couches minces et épaisses avec une fraise ronde.
- c) Nettoyez la surface de contact avec de la ponce et de l'eau et ébarbez la zone à rebaser (Les points de pression peuvent être fraiser en zones de compression).
- d) Protégez la dent et la zone gingivale de la prothèse avec GC COCOA BUTTER et appliquez un anesthésique local ou de la glycérine sur la muqueuse du patient en contact pour prévenir l'irritation.

2. MÉLANGE

- a) Le ratio standard poudre/liquide est de 1.5g/1.0cc (la moitié de la cuillère mesure de poudre et 1/3 de la seringue de liquide)

Note:

Une quantité excessive de liquide peut entraîner une forte irritation.

- b) Mesurez et mélangez dans le godet pendant 20-30 secondes.

3. REBASAGE

- a) 30 secondes après le mélange, enduez la prothèse du mélange obtenu et laissez en place jusqu'à ce qu'il perde son aspect brillant (1 minute 30 secondes).
- b) Lorsque la surface est sans éclat, insérez la prothèse en bouche et demandez au patient de réaliser des mouvements en occlusion centrée.
- c) Laissez au moins deux minutes en avant de soigneusement retirer la prothèse. Corrigez les bords.
- d) Réinsérez la prothèse en bouche et faites garder en occlusion entrée encore 2 minutes.

Note:

Si la chaleur générée gêne le patient, finissez la polymérisation hors de la bouche.

- e) REBARON polymérisera complètement en 9 minutes à partir du début du mélange. Réalisez le polissage et la correction finale selon les techniques standards.

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais à l'abri des rayons du soleil.

(Péremption: 3 ans à partir de la date de fabrication)

TEINTES

n°3 - Rose
n°4 - Rose foncé
n°8 - Rose pâle

Rose X

CONDITIONNEMENT

1. Flacon de 100 g de poudre.
2. Flacon de 100 g de liquide (104 mL).
3. Coffret 1-1 : 100 g de poudre, 100 g (104 mL) de liquide, accessoires.

ATTENTION

1. Le liquide est volatile et hautement inflammable. Refermer immédiatement la bouteille après utilisation et garder la à l'écart de toute source de chaleur.
2. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et demander un avis médical.

Dernière mise à jour : 08/2009

REBARON

RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE PER
RIBASATURE DIRETTE

Prodotto destinato solo alla professione dentale per le
indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

Per la ribasatura di dentiere in acrilico.

KONTRAINDICAZIONI

In rari casi il prodotto può indurre sensibilizzazione in alcuni pazienti. Ove si verificassero simili reazioni, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. PREPARAZIONE

- a) Controllare l'adattamento in bocca usando GC FIT CHECKER (II) o una miscela fluida di alginato per imprissioni.

b) Marcare gli limites entre las capas finas y gruesas utilizando una fresa redonda.

c) Limpiar bien la superficie de contacto utilizando pόmez y agua y raspar el área que deba ser rebasada. (Pueden perforarse agujeros de desahogo de presión en áreas de socavados extensos).

d) Proteger la dent y a la zona gingival de la dentadura con GC COCOA BUTTER y aplicar un anestésico local o glicerina a las áreas de contacto de la membrana mucosa del paciente para prevenir irritación.

2. MEZCLA

- a) La proporción estándar de polvo/líquido es de 1,5 g/1,0 cc (media cuchara de medida de polvo y 1/3 de jeringa de líquido).

Nota:

Cantidad excesiva de líquido pueden causar fuerte irritación.

b) Depositar las cantidades medidas en un vaso y mezclar durante 20-30 segundos.

3. REBASADO

- a) 30 segundos después de la mezcla aplicar una capa sobre la dentadura y esperar hasta que la mezcla haya perdido su brillo (1 minuto 30 segundos).

b) Cuando la superficie es opaca, insertar la dentadura en la boca tomando un registro muscular funcional en occlusión centrática.

c) Esperar al menos 2 minutos para rimuovere con atención la dentiera. Corregire la bordo periferico.

d) Reinsertar la dentadura en la boca y retenerla en posición centrática durante aproximadamente 2 minutos.

Nota:

Si el calor generado le causa molestias al paciente, Termine la polimerización fuera de la boca.

e) REBARON estará completamente polimerizado en aproximadamente 9 minutos desde el inicio de la mezcla. Proceder al acabado y pulido siguiendo técnicas habituales.

IMMAGAZINAGGIO

Conservare in un luogo freddo lontano dalla luce diretta del sole.

(Data di scadenza : 3 anni dalla data di produzione)

COLORI

No. 3 - rosa
No. 4 - rosa oscuro
No. 8 - rosa vivo

Rosado X

CONFEZIONI

1. Bottiglia di 100 g di polvere.
2. Bottiglia da 100 g (104 mL) di liquido.
3. Kit 1-1 : 100 g di polvere, 100 g (104 mL) di liquido, accessori.

ATTENZIONE

1. Il liquido è volatile ed altamente infiammabile. Chiudere la bottiglia immediatamente dopo l'uso e mantenerla lontana da sorgenti di fuoco.

2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e ricorrere ad un medico.

Ultima revisione : 08/2009

REBARON

RESINA ACRÍLICA PARA REBASOS DIRECTOS

Sólo para uso de profesionales de la odontología en las indicaciones recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS

Para el rebasado de dentaduras acrílicas.

CONTRAINDICACIONES

En raros casos, este producto puede causar sensibilidad en algunas personas. En caso se produzcan estas reacciones, hay que interrumpir el uso del producto y consultar a un médico.

INSTRUCCIONES DE USO

1. PREPARACIÓN

- a) Verificar el ajuste en boca utilizando GC FIT CHECKER (II) o una mezcla fluida de alginato para impresiones.

b) Marcar los límites entre las capas finas y gruesas utilizando una fresa redonda.

c) Limpiar bien la superficie de contacto utilizando pόmez y agua y raspar el área que deba ser rebasada. (Pueden perforarse agujeros de desahogo de presión en áreas de socavados extensos).

d) Proteger la dent y a la zona gingival de la dentadura con GC COCOA BUTTER y aplicar un anestésico local o glicerina a las áreas de contacto de la membrana mucosa del paciente para prevenir irritación.

2. MEZCLA

- a) La proporción estándar de polvo/líquido es de 1,5 g/1,0 cc (media cuchara de medida de polvo y 1/3 de jeringa de líquido).

Nota:

Cantidad excesiva de líquido pueden causar fuerte irritación.

b) Depositar las cantidades medidas en un vaso y mezclar durante 20-30 segundos.

3. REBASADO

- a) 30 segundos después de la mezcla aplicar una capa sobre la dentadura y esperar hasta que la mezcla haya perdido su brillo (1 minuto 30 segundos).

b) Cuando la superficie es opaca, insertar la dentadura en la boca tomando un registro muscular funcional en occlusión centrática.

c) Esperar al menos 2 minutos para rimuovere con atención la dentiera. Corregire la bordo periferico.

d) Reinsertar la dentadura en la boca y retenerla en posición centrática durante aproximadamente 2 minutos.

Nota:

Si el calor generado le causa molestias al paciente, Termine la polimerización fuera de la boca.

e) REBARON estará completamente polimerizado en aproximadamente 9 minutos desde el inicio de la mezcla. Proceder al acabado y pulido siguiendo técnicas habituales.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco lejos de la luz directa del sol.

(Caducidad: 3 años desde la fecha de fabricación.)

COLORES

Nº 3 — rosa

Lees voor gebruik zorgvuldig
de gebruiksaanwijzing.

NL

Læs omhyggeligt
brugsanvisningen inden brug.

DA

REBARON

CHEMISCH UITHARDENDE KUNSTSTOF VOOR DIRECTE
REBASING

Aleene te gebruiken in de vermelde toepassingen door
tandheelkundig gekwalificeerden.

TOEPASSINGEN

Voor het rebasen (relinen) van gebitsprothesen op basis van
acrylaat.

CONTRA-INDICATIES

Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het
product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische
reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen
worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. VOORBEREIDEN

- Controleer de pasvorm in de mond met GC FIT CHECKER (II) of met een dun gemengd alginaat afdrukmateriaal.
- Markeer met een ronde boor de begrenzing tussen dikke en dunne lagen.
- Maak het contactoppervlak goed schoon met puimsteen en water en ruw het oppervlak dat gerebased moet worden op. (Ontsnippingsgaten mogen ter plaatse van diepe ondersnijdingen worden aangebracht)
- Bescherm de tanden en de gingivale vlakken van de prothese met GC COCOA BUTTER (eller vaseline). Mundslimhindens beskyttes ligeledes med glycerin (GC COCOA BUTTER eller vaseline) for at undgå irritation.

2. MENGEN

- De standaard poeder-vloeistofverhouding is 1,5 g / 1,0 cc, (half gevuld poedermaatje met 1/3 van de pipet aan vloeistof)
Opmerking:
Teweel aan vloeistof kan heftige irritatie veroorzaken.
- Deponeer in de mengbeker en meng gedurende 20-30 seconden.

3. REBASING

- 30 seconden na het mengen wordt het mengsel over de prothese verspreid en laat men het onberoerd totdat de glans is verdwenen (1 minuut 30 seconden).
- Wanneer het oppervlak dof is geworden wordt de prothese in de mond geplaatst en wordt in centrale positie muscle trimming doorgedoerd.
- Wacht minstens 2 minuten voordat de prothese voorzichtig wordt uitgenomen. Corrigeer de randen.
- Plaats de prothese weer in de mond en houd die in centrale positie gedurende ca 2 minuten.
Opmerking:
Als de gegeneraliseerde warmte onbehaaglijk wordt, laat dan de prothese buiten de mond uitharden.
- REBARON zal binnen ca. 9 minuten vanaf het begin van het mengen volledig polymeriseren. Afwerken en polijsten volgens de gebruikelijke technieken.

OPSLAG

Bewaar op een koele plaats buiten het bereik van direct zonlicht.
(Houdbaarheid: 3 jaar vanaf de datum van fabricage)

KLEUREN

No. 3 - Pink
Nr. 4 - Dark pink
Nr. 8 - Live pink
Pink X

VERPAKKINGEN

- Fles met 100 g poeder.
- Fles met 100 g (104 mL) vloeistof.
- 1-1 verpakking: 100 g poeder, 100 g (104 mL)
vloeistof en accessoires.

WAARSCHUWING

- De vloeistof is vluchtig en licht ontvlambaar. Sluit de fles direct na gebruik en houd het verwijderd van ontstekingsbronnen.
- In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en medisch advies inwinnen.

Laatste herziening : 08/2009

REBARON

KEMISK AFBINDENDE AKRYL TIL DIREKTE REBASERING

Udelukkende til benytelse af tandlæger/ tandteknikere til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

INDIKATIONER

Rebasering af akrylproteser.

KONTRAINDIKATIONER

I sjældne tilfælde kan produktet give sensitivitets problemer. Opstår sådanne reaktioner, så skal produktet ikke anvendes og en læge skal kontaktes.

BRUGSANVISNING

1. FORBEREDELSE

- Check protesens pasning vha. GC FIT CHECKER (II) eller en tyndt udtrøstet alginat.
- Marker grænserne mellem områder, der kræver rebasing og områder der ikke gør ved hjælp af et rosenbor.
- Rens protesoverfladen med pimpsten og vand og slip herefter de dele af protesen der kræver rebasing. Hvis der er områder med ekstensive underskæringer skæres evakueringsskanaler.
- Beskyt protesestænderne og de af protesen flader hvor rebaseringsmaterialet ikke skal hæfte (mod tunge, læber og kinder) med GC COCOA BUTTER (eller vaseline). Mundslimhindens beskyttes ligeledes med glycerin (GC COCOA BUTTER eller vaseline) for at undgå irritation.

2. BLANDING

- Standardblandningsforholdet er 1,5 g pulver til 1 cc væske. Dette opnås ved at tage 1/2 målbehæver pulver og 1/3 pipette væske.
OBS:
For meget væske kan forårsage stærk irritation.
- Efter opmåling sammenrøres pulver og væske i blandningsbegeret i 20 - 30 sekunder.

3. REBASERING

- 30 sekunder efter endt sammenrøring placeres GC Rebaron i den forberedte protese, vent herefter 1 minut 30 sekunder til rebaseringsmaterialet har mistet glansen.
- Herefter placeres protesen i munden på patienten, og der foretages muskeltrimming med protesen i central okklusion.
- Efter 2 minutter i munden (lige efter REBARON nem begynder at blive hård), fjernes protesen forsigtigt fra munden og karterne korrigeres.
- Sæt protesen i munden igen og hold den i okklusion i yderligere 2 minutter.
OBS:
Hvis afbindingen varmeudvikling giver patienten ubehag, kan man lade rebaseringen færdigafbinde uden for munden.
- e) Rebaron afbinde fuldstændig i løbet af 9 minutter fra starten af sammenrøringen. Herefter foretages de sidste korktioner, pudsnings og polering på sædvanlig vis.

OPBEVARING

Materialet opbevares på et koldt mørkt sted.
(Holdbarhed: 3 år fra produktionstid)

FÄRVAR

No. 3 - Pink
No. 4 - Dark pink
No. 8 - Live pink
Pink X

PAKNINGER

- 100 g pulver.
- 100 g (104 mL) væske.
3. 1-1 pakning : 100 g pulver, 100 g (104 mL)
væske og tilbehør.

ADVARSEL

- Væsken er yderst flygtig og brandfarlig. Luk flasken umiddelbart efter brug og hold den væk fra antændelseskilder.
- I tilfælde af materiale i øjnene: Skyl omhyggeligt med vand og søg læge.

Sidst revideret : 08/2009

REBARON

KEMISK HÄRDANDA AKRYLAT FÖR
"CHAIRSIDE" REBASERING

Denna produkt skall användas endast av därtill auktorisera personal, och endast för de applikationer som beskrivs i denna bruksanvisning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För direkt rebasing av proteser av akrylat.

KONTRAINDIKATIONER

I sällsynta fall kan produkten framkalla allergi hos känsliga personer. Ifall sådana reaktioner skulle uppstå, avbryt användningen av produkten och remittera till läkare.

BRUKSANVISNING

1. FÖRBEREDELSE

- Verifiera passformen i munnen med GC FIT CHECKER (II) eller en tyndt utdröstat alginat.
- Kontrollera passformen i munnen med GC FIT CHECKER (II) eller ett tunt rört avtrycksmaterial av alginat.
- Rens protesoverfladen med pimpsten och vatten och slip herefter de delar av protesen som kräver rebasing och områden som inte gör det med hjälp av en rundborr.
- Rengör kontaktytan noggrant med pimpsten och vatten, rugga upp ytan som ska rebaseras. (Hål för tryckutjämning kan behöva borras i områden med omfattande underskärningar.)
- Skydda protesen tändar och ytan som ej får komma i kontakt med rebaseringsmaterialet med GC COCOA BUTTER. För att förebygga irritation kan ett lokalanästetikum eller glycerin anbringas på sleminhållens kontakttytan.

2. BLANDING

- Standardblandningstållt pulver/vätska är 1,5 g/1,0 cc, (ett halvt mått pulver per 1/3 pipett).

OBS:
För stora mängder vätska kan orsaka kraftig irritation.

- Mätt upp i blandningskoppen och blanda i 20-30 sekunder.

3. REBASERING

- 30 sekunder efter endt sammenrøring placeres GC Rebaron i den forberedte protese, vent herefter 1 minut 30 sekunder til rebaseringsmaterialet har mistet glansen.
- Herefter placeres protesen i munden på patienten, og der foretages muskeltrimming med protesen i central okklusion.
- Efter 2 minutter i munden (lige efter REBARON nem begynder at blive hård), fjernes protesen forsigtigt fra munden og karterne korrigeres.
- Sæt protesen i munden igen og hold den i okklusion i yderligere 2 minutter.
OBS:
Om afbindingen varmeudvikling giver patienten ubehag, kan man lade rebaseringen færdigafbinde uden for munden.
- e) Rebaron afbinde fuldstændig i løbet af 9 minutter efter det tilløbningen påbörjats. Slutjustering og polering sker på sedvanligt sätt.

FÖRVARING

Materialet ska förvaras på ett kallt, mörkt ställe.
(Lagringstid: 3 år från tillverkningsdatum)

FÄRGER

No. 3 - Rosa
No. 4 - Dark rosa
No. 8 - Live rosa
Rosa X

FÖRPACKNINGAR

- 100 g pulver.
- 100 g (104 mL) vätska.
3. 1-1 förpackning : 100 g pulver, 100 g (104 mL)
vätska och tillbehör.

VARNING

- Vätskan är flyktig och synnerligen eldfarlig. Stäng flaskan omedelbart efter användningen och skydda den från allt som kan orsaka antändning.
- Om materialet kommer i kontakt med ögonen. Skölj omedelbart med vatten. Sök läkarvård.

Reviderad senast : 08/2009

Läs noggrant anvisningarna
innan användning.

SV

REBARON

ACRÍLICO AUTO-POLIMERIZÁVEL PARA REBASAMENTO
DIRECTO

A ser utilizado apenas por um profissional dentário
para as indicações recomendadas.

INDICAÇÕES RECOMENDADAS

Para o rebasamento de próteses acrílicas.

CONTRA-INDICAÇÕES

Em casos raros, o produto pode provocar reações de sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem reações desse género, interrompa o uso do produto e refira o doente a um médico.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. PREPARAÇÃO

- Verifique a adaptação na boca com GC FIT CHECKER (II) ou um alginato pouco denso.
- Marque a fronteira entre as camadas espessa e fina com uma broca redonda.
- Limpe a superfície de contacto com pedra pomes e água, e desgaste a área a ser rebasada. (Pode fazer orifícios para aliviar a pressão com uma broca em áreas de retentivas extensas).
- Proteja as áreas gengivais e dos dentes da prótese com Manteiga de Cacau GC, e aplique um anestésico local ou glicerina nas zonas de contacto com a mucosa do doente, para prevenir a irritação.

2. MISTURA

- A proporção padrão de pó/líquido é de 1,5 g/1,0 cc, (meia medida de pó para 1/3 da seringa de líquido).

Nota:
Uma quantidade excessiva de líquido pode provocar uma forte irritação.

- Adicione no copo misturador e misture durante 20-30 segundos.

3. REBASAMENTO

- 30 segundos depois de misturar, aplique sobre a prótese e aguarde até a mistura perder o brilho (1 minuto e 30 segundos).

Quando a superfície estiver baixa, coloque a prótese na boca e proceda ao alívio da inserção muscular ocluindo em relação cêntrica.

- Aguarde pelo menos 2 minutos antes de remover cuidadosamente a prótese. Corrija o contorno exterior.

Volte a colocar a prótese na boca e mantenha a oclusão em relação cêntrica durante cerca de 2 minutos.

Nota:
Se o calor gerado para desconfortável para o doente, deixe a polimerização ocorrer fora da boca.

- A polimerização de REBARON fica completa em cerca de 9 minutos desde o início da mistura. Proceda às correções finais e ao polimento utilizando as técnicas padronizadas.

ARMazenamento

Conserver em local fresco, protegido da luz directa do sol.
(Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabrico.)

cores

No. 3 - Rosa
No. 4 - Rosa escuro
No. 8 - Rosa vivo
Rosa X

EMBALAGENS

- Frasco com 100 g de pó.
- Garrafa com 100 g (104 mL) de líquido.
- Embalação 1-1: 100 g de pó, 100 g (104 mL) de líquido, mais acessórios.

ATENÇÃO

- O líquido é volátil e muito inflamável. Feche o frasco imediatamente depois de usar e mantenha-o afastado de fontes de ignição.
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água e consultar o médico.

Última revisão : 08/2009

Πριν από τη χρήση παρακαλούμε
διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

EL

REBARON

ΑΥΤΟΠΛΑΣΤΙΖΟΜΕΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αναγώματα (αναπροσαρμογή βάσης) ακρυλικών
οδοντοστοιχιών.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Σε σταύριες περιπτώσεις το πιο πρώτο μπορεί να προκαλέσει η πρεπειασμένη απεριαίσθηση στην περιοχή των προτεινόμενων τέτοιων αντενδειξεων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

α) Ελέγξτε την εφαρμογή στο στόμα χρησιμοποιώντας το υλικό ελέγχου GC FIT CHECKER (II) ή ένα αράφα
αναμεμένο αλγινικό υλικό.

β) Εντοπίστε το άριθμο των προτεινόμενων επιφάνειας σε ικανοποιητικό βαθμό
με τη χρήση στρογγυλής εγγυλιφίδας.

γ) Καθαρίστε την επιφάνεια επιφάνειας σε ικανοποιητικό βαθμό με τη χρήση στρογγυλής εγγυλιφίδας.

δ) Προστατέψτε την περιοχή των δοντών και των ουλικών ιστών της δοντοστοιχίας με το λιπαντικό GC COCOA BUTTER, και εφαρμόστε τοπικό αναισθητικό ή βαζέλην στο βλενογόνο του στόματος του ασθενή για να αποφύγεται τον έρεθισμός.

2. ΑΝΑΜΕΙΧΗΣΗ

α) Η βασική αναλογία σκόνης/υγρού είναι 1,5 g/1,0 cc, (μισό δοσμετικό καπάκι σκόνης προς 1/3 σύριγγας υγρού).

Σημείωση:
Η υπερβολική ποσότητα είναι σημαντική για την αποτελεστικότητα της προσεκτικής στον οδοντοστοιχία.

β) Ο πρώτος θερμότητας που αποδέχεται την επιφάνεια της προτεινόμενης δοντοστοιχίας είναι τον περισσότερο την περιοχή της σε κεντρική σύγκλειση.

γ) Την περισσότερη ποσότητα της προτεινόμενης δοντοστοιχίας στο στόμα και κρατήστε την σε κεντρική σύγκλειση για περίπου 2 λεπτά.

Σημείωση:
Αν η παραγώμενη θερμότητα προκαλεί δισαφορική στον οδοντοστοιχία, αποφύγετε την προσεκτική σύγκλειση.

ε) Το υλικό REBARON θα πολυμεριστεί αλοκληρωτικά σε περίπου 9 λεπτά από την αρχή της ανάμειξης.

Πραγματοποιήστε την τελική διόρθωση και λείψνετε την οδοντοστοιχία με βάση τις συνθημένες τεχνικές.

ΦΥΛΛΑΞΗ

Φυλάξτε το υλικό σε δροσερό μέρος και μακριά από τη ηλιακό φως.
(Διάρκεια ζωή

Prior to use, carefully read
the instructions for use.

EN

REBARON

SELF-CURING ACRYLIC FOR DIRECT REBASING

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

For the rebasing (relining) of acrylic dentures.

CONTRAINdications

In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE

1. PREPARATION

- Check the fit in the mouth using GC FIT CHECKER (II) or a thinly mixed alginate impression material.
- Mark the boundary between thick and thin layers using a round bur.
- Clean the contact surface thoroughly using pumice and water and abrade the area to be rebased. (Pressure relief holes may be drilled in areas of extensive undercuts).
- Protect the tooth and gingival areas of the denture with GC COCOA BUTTER, and apply local anaesthetic or glycerine to the patient's mucous membrane contact areas to prevent irritation.

2. MIXING

- The standard powder/liquid ratio is 1.5 g/1.0 mL, (half a measuring cup of powder to 1/3 of a syringe of liquid).
Note:
Excessive quantities of liquid can cause strong irritation.
- Measure into the jar and mix for 20-30 seconds.

3. REBASING

- 30 seconds after mixing, coat the mixture onto the denture and leave until the mixture has lost its sheen (1 minute 30 seconds).
- When the surface is dull, insert the denture into the mouth and make muscle trimming in the centric occlusal position.
- Wait at least 2 minutes before carefully removing the denture. Correct the periphery.
- Re-insert the denture in the mouth, and retain it in the centric occlusal position for about 2 minutes.
Note:
If the heat generated causes the patient discomfort, allow the denture to cure outside the mouth.
- REBARON will cure completely in about 9 minutes from start of mixing. Perform final correction and polishing using standard techniques.

STORAGE

Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life: 3 years from date of manufacture)

SHADES

No. 3 - Pink

No. 8 - Live pink

Pink X

PACKAGES

- Bottle of 100 g powder.
- Bottle of 100 g (104 mL) liquid.
- 1 package : 100 g powder, 100 g (104 mL) liquid, plus accessories.

WARNING

- The liquid is volatile and highly flammable. Close the bottle immediately after use and keep away from sources of ignition.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

Last revised : 06/2012

CE 0086

'GC.'

MANUFACTURED BY
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

Pred použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

BG

REBARON

САМОПОЛИМЕРИЗАЩА АКРИЛНА ПЛАСТМАСА ЗА
ДИРЕКТНО РЕБАЗИРАНЕ

За употреба само от дентални специалисти за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ

За ребазиране на акрилни протези.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност у някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

НАВОД К ПОУЖИТИ

1. ПРЕПАРАЦИЯ

- ПОДГОТОВКА
a) Проверете пасването в устата, като използвате GC FIT CHECKER (II) или рядко разбъркан алгинатен отпечатъчен материал.

- б) Чистете контактната повърхност, като използвате пемза и вода, разглеждайте повърхността, която ще ребазираме. За ребазиране на продукта и потърсете лекарска помощ.

- в) Удалете облекчаващи отвори в областите с големи подмоли.

- г) Защитете зъбите и гингивалните повърхности на протезата с GC COCOA BUTTER и поставете локална анестезия или глицирин върху лигавицата на пациента, за да избегнете възпаление.

2. СМЕСВАНЕ
а) Стандартното съотношение прах/течност е 1.5 g/1.0 mL, (половин мерителна чашка прах към 1/3 от спринцовка течност).

- б) Маркирайте границата между дебелите и тънките слоеве с кръъль борер.

- в) Поставете контактната повърхност, като използвате пемза и вода, разглеждайте повърхността, която ще ребазираме. (Може да направите облекчаващи отвори в областите с големи подмоли).

- г) Защитете зъбите и гингивалните повърхности на протезата с GC COCOA BUTTER и поставете локална анестезия или глицирин върху лигавицата на пациента, за да избегнете възпаление.

3. СМЕСВАНЕ
а) Стандартното съотношение прах/течност е 1.5 g/1.0 mL, (половин мерителна чашка прах към 1/3 от спринцовка течност).

- б) Маркирайте границата между дебелите и тънките слоеве с кръъль борер.

- в) Поставете контактната повърхност, като използвате пемза и вода, разглеждайте повърхността, която ще ребазираме. (Може да направите облекчаващи отвори в областите с големи подмоли).

- г) Защитете зъбите и гингивалните повърхности на протезата с GC COCOA BUTTER и поставете локална анестезия или глицирин върху лигавицата на пациента, за да избегнете възпаление.

4. РЕБАЗИРАНЕ
а) След смесване, покройте протезата със сместа и оставете, докато загуби блъсък (1 минута и 30 секунди).

- б) Когато повърхността постъпва, поставете протезата в устата и дръжте я в централна оклузиона позиция.

- в) Извлечете поне 2 минути, преди внимателно да извадите протезата. Коригирайте перифериите.

- г) Отново поставете протезата в устата и я оставете в централна оклузионна позиция за около 2 минути.

- д) Ако генерираната топлина причинява дискомфорт на пациента, оставете да търди окончателно изън устата.

- е) REBARON ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ж) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- з) Ако генерираната топлина причинява дискомфорт на пациента, оставете да търди окончателно изън устата.

- и) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- к) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- л) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- м) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- н) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- о) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- п) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- қ) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9 минути от началото на смесването. Направете коригиране и полирате.

- ң) РЕБАРОН ще полимеризира напълно на около 9

REBARON

SAMOTUHNÍCÍ AKRYLÁT NA PRIAME REBAZOVANIE

Určený výhradne na použitie v stomatologickej praxi v odporúčaných indikáciách.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE

Na rebazovanie (podkladanie) akrylových zubných náhrad.

KONTRAINDIKÁCIE

V jedinečných prípadoch môže výrobok vyvolať u niektorých osôb precitlivosť. V takom prípade prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

- PRIPRAVA**
 - a) Pomocou GC FIT CHECKER (II) alebo riedko namiešaného alginátového odtlačkového materiálu skontrolujte presnosť dosadenia náhrady v ústach.
 - b) Guličkovým vrtačikom označte rozhranie medzi hrubou a tenkou vrstvou.
 - c) Kontaktný povrch dôkladne vyčistite pemzou a vodou a zdrsnite povrch určený na rebazovanie (V oblastiach rozsiahlych podliehavých miest možno vyrúsiť otvory na odhlášenie flaku).
 - d) Na ochranu zubov a oblasti dásien na zubnej náhrade použite GC COCOA BUTTER (kakaové maslo) a na kontaktné miesta mukóznej membrány pacienta naneste lokálne anestetikum alebo glycerín, aby ste zabránili podráždeniu.

2. MIEŠANIE

- a) Štandardný pomer prások/tekutina je 1,5 g/1,0 mL (polovica odmerky na prások na 1/3 striekací tekutiny).

Poznámka:
Nadmerné množstvo tekutiny by mohlo vyvolať silné podráždenie.

- b) Odmerajte do tégliku a miešajte 20-30 sekund.

3. REBAZOVANIE

- a) 30 sekund po namiešaní naneste zmes na náhradu a ponechajte, kým nestriší lesk (1 minútu a 30 sekund).

- b) Len čo ju povrch matný, vložte náhradu do úst a pohybom pier a líc pacienta upravte v centrálnej oklúzii.

- c) Vyčkajte najmenej 2 minuty, potom náhradu opatrnne vyprieť. Upravte okraj.

- d) Náhradu opäť vložte do úst a podržte v centránej oklúzánej pozícii približne 2 minuty.

Poznámka:
Ak je uvoľňované teplo pacientovi nepríjemné, nechajte náhradu kompletnie stvrdniť mimo jeho úst.

- e) REBARON kompletné stvrdne približne do 9 minút od začiatku miešania. Vykonajte konečné úpravy a vyleštite bežným spôsobom.

USKLADNENIE

Uchovávajte na chladnom mieste, chráňte pred priamym slnečným svetlom.

(Trvanlivosť: 3 roky od dátumu výroby)

ODTIENE

C. 3 – ružový

C. 8 – živý ružový

Ružový X

BALENIE

1. Flášička so 100 g prášku.

2. Flášička so 100 g (104 ml) tekutiny.

3. Balenie 1-1: 100 g prášku, 100 g (104 ml) tekutiny, plus príslušenstvo.

UPOZORNENIE

1. Tekutina je prchavá a vysoko horľavá. Flášičku po použití ihned uzavorte a chráňte pred zdrojmi zapálenia.
2. V prípade zasiahania očí ihned vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.

Naposlasy upravené : 06/2012

REBARON

AKRILAT S SAMOSTOJINUM STRJEVANJEM ZA DIREKTNO PODLAGANJE

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

PRIPOROČENE INDIKACIJE

Za podlaganje akrilatnih protez.

KONTRAINDIKACIJE

V redkih prípadoch môže výrobok vyvolať u niektorých osôb precitlivosť. V takom prípade prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekára.

NÁVOD NA UPORABU

1. PRIPRAVA

- a) Preverjte prileganje v ustih s pomočjo GC FIT CHECKER (II) ali tanko nanešenega alginatného odtlačkového materiálu na dosadenia náhrady v ústach.

- b) Guličkovým vrtačikom označte rozhranie medzi hrubou a tenkou vrstvou.

- c) Kontaktný povrch dôkladne vyčistite pemzou a vodou a zdrsnite povrch určený na rebazovanie (V oblastiach rozsiahlych podliehavých miest možno vyrúsiť otvory na odhlášenie flaku).

- d) Na ochranu zubov a oblasti dásien na zubnej náhrade použite GC COCOA BUTTER (kakaové maslo) a na kontaktné miesta mukóznej membrány pacienta naneste lokálne anestetikum alebo glycerín, aby ste zabránili podráždeniu.

- e) Štandardný pomer prások/tekutiny je 1,5 g/1,0 mL (polovica odmerky na prások na 1/3 striekací tekutiny).

Navodilo:
Prevelike količine tekočine lahko povzročia močno irritacijské.

b) Postavite v kožarec in mešajte 20 - 30 sekund.

3. PODLAGANJE

- a) 30 sekund po mešanju premažte mešanico na proteze in pustite takto dolgo, da mešanice izgubi svoj sijaj (1 minuta, 30 sekund).

- b) Ko je površina motna, vstavite protezo v usta, naredite mišicne sekundi.

- c) Počakajte vsaj 2 minuti preden previdno odstranite protezo.

Korigirajte periferijo.

d) Ponovno vstavite protezo v usta in jo pridržite v centričnom oklúznom položaju približne 2 minuty.

Navodilo:
Če tvorjenja toplosti pacientu povzroča neugodje, naj se proteza strdi izven ust.

e) REBARON se popolnoma strdi v približno 9 minutah od začetka mešanja. Izvedite končne korekcije in poliranje izvršiti na uobičajen način.

SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladnom prostoru, stran od direktné sunčevé svetlosti.
(Uporabnost: 3 leta od datuma izdelave.)

BARVE

No. 3 - Pink

No. 8 - Live pink

Pink X

PAKIRANJE

1. Steklenička s 100g prahu.

2. Steklenička s 100g (104ml) tekočine.

3. 1-1 paket: steklenička s 100g prahu, steklenička s 100g (104ml) tekočine, plus prípomočky.

OPOZORILI

1. Tekočina je hlapljiva in močno gorljiva. Stekleničko po uporabi takoj zaprite in jo shranjujte stran od virov vzduchu.

2. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poščite zdravniško pomoč.

Zadnja izdaja : 06/2012

REBARON

SAMOSTVRDNJAVAUCI AKRILAT ZA DIREKTNO PODLAGANJE

Samo za stručnu upotrebu i preporučene indikacije.

PREPORUČENE INDIKACIJE

Za direktno podlaganje akrilatnih proteza.

KONTRAINDIKACIJE

U redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite z uporabo in napotite pacienta k zdravniku.

NAVODILA ZA UPORABU

1. PRIPREMA

- a) Ispitajte prileganje proteze u ustima pomoću GC FIT CHECKERA (II) ili retko zamešanim otsinim materijalom na dosadenia náhrady v ústach.

- b) Označite ločnice med debelimi in tankimi sloji s pomočjo okroglega svedra.

- c) Kontaktno površino dobro očistite s pomočjo plovca in vode, področje za podlaganje pa abradirajte. (Naredite lahko luknjice za sprostitev pritisnika na podrocju, kjer so izraziti podvisi.)

- d) Zaščitite zob in gingivalne dele proteze z GC COCOA BUTTER in nanesite lokalni anestetik ali glicerin na pacientova mukozna kontaktna področja, da preprečite iritacijo.

2. MEŠANJE

- a) Standardno razmerje med prahom/tekutino je 1,5 g/1,0 mL (polovica odmerke na prah/1/3 tekutine v brizgalki).

Navodilo:
Prevelike količine tekočine lahko povzročijo močno irritacijsko.

b) Postavite v kožarec in mešajte 20 - 30 sekund.

3. PODLAGANJE

- a) 30 sekund po mešanju premažte mešanico na proteze in ostavite takto dolgo, da mešanice izgubi svoj sijaj (1 minuta, 30 sekund).

- b) Ko je površina motna, vstavite protezo v usta, naredite mišicne sekundi.

- c) Počakajte vsaj 2 minuti preden previdno odstranite protezo.

Korigirajte periferijo.

d) Ponovno vstavite protezo v usta in jo pridržite v centričnem oklúznom položaju približno 2 minuti.

Navodilo:
Če tvorjenja toplosti pacientu povzroča neugodje, naj se proteza strdi izven ust.

e) REBARON se popolnoma strdi v približno 9 minutah od začetka mešanja. Izvedite končne korekcije in poliranje izvršiti na uobičajen način.

ČUVANJE

Čuvajte na hladnom mestu, daleko od direktné sunčevé svetlosti.
(Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje)

BOJE

Br. 3 – roza

Br. 8 – žarko roza

Roza X

PAKOVANJE

1. Bočica sa 100 g praha.

2. Steklenička s 100 g (104 ml) tečnosti.

3. 1-1 pakovanje: 100 g praha, 100 g (104 ml) tečnosti i pribor.

UPOZORENJE

1. Tečnost je isparljiva i lako zapaljiva. Bočico posle upotrebe odmah zatvoriti i držati daleko od izvora topline.